



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0160

# 检验检测报告

## Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2025)FZ01-01503Z



产品名称

Product

领祥(款号: K20D00100000)

受检单位

Organization to be  
Inspected

生产单位

Manufacturer

嵊州京都服饰有限公司

委托单位

Consignor

江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司

检验检测类别

Classification of Test

委托检验



南京市产品质量监督检验院  
南京市质量发展与先进技术应用研究院  
江苏省户外运动用品及场所设施质量检验检测中心

检 验 检 测 报 告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2025)FZ01-01503Z

共6页第1页 Page No:6-1

|                                                             |                                                                                                                                                        |                                         |           |                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 样品名称<br>Sample Name                                         | 领祥（款号：K20D00100000）                                                                                                                                    |                                         |           |                                   |                       |
| 规格型号<br>Specifications                                      | ---                                                                                                                                                    | 商 标<br>Trademark                        | ---       |                                   |                       |
| 生产日期\批号<br>Producing Date\Batch No.                         | ---\---                                                                                                                                                | 样品等级<br>Grade                           | 合格品 C类    |                                   |                       |
| 抽样地点<br>Sampling Location                                   | ---                                                                                                                                                    | 样品来源\状态<br>Sample Source\<br>Condition  | 送样\符合检验要求 |                                   |                       |
| 委托单位\地址\电话<br>Applicant Unit\Add\Tel.                       | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司\南京市玄武区长江路190号\-                                                                                                                      |                                         |           |                                   |                       |
| 受检单位\地址\电话<br>Unit being tested\Add\Tel.                    | ---\---\---                                                                                                                                            |                                         |           |                                   |                       |
| 生产单位\地址\电话<br>Manufacturer\Add\Tel.                         | 嵊州京都服饰有限公司\浙江省绍兴市嵊州市金雅利路28号\13758540306                                                                                                                |                                         |           |                                   |                       |
| 任务来源<br>Task Source                                         | 委托                                                                                                                                                     |                                         |           |                                   |                       |
| 抽样日期<br>Sampling Date                                       | ---                                                                                                                                                    | 抽样人员<br>Sampling Staff                  | ---       | 抽样基数<br>Sampling Amount           | ---                   |
| 样品数量<br>Sample Quantity                                     | 8个                                                                                                                                                     | 检查封样人员<br>Checking and<br>Sealing Staff | ---       | 样品到达日期<br>Samples<br>Arrival Date | 2025-03-14            |
|                                                             | 其中备样量: ---                                                                                                                                             |                                         |           |                                   |                       |
| 抽样单\委托书编号<br>Sampling<br>Document\Applicant No.             | 2511614                                                                                                                                                | 封样状态<br>Sealing State                   | ---       | 检验检测日期<br>Test Date               | 2025-03-14~2025-03-19 |
| 检验检测和判定依据<br>Testing/Inspection<br>Reference/Judgment Basis | FZ/T 82006-2018 《机织配饰品》<br>GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》<br>GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分 纺织品和服装》                                                  |                                         |           |                                   |                       |
| 检验检测结论<br>Test Conclusion                                   | 样品经检验，所检项目符合GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分 纺织品和服装》、GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准规定的C类产品和FZ/T 82006-2018 《机织配饰品》标准规定的合格品要求。本检验检测报告仅对来样负责。<br>----- |                                         |           |                                   |                       |
| 备 注<br>Remarks                                              | 检验检测地点：江苏省南京市玄武区红山路168号。                                                                                                                               |                                         |           |                                   |                       |

编 制: 黄国良  
Composed By

审 核: 朱晓晓  
Checked By

批 准: 朱晓芳  
Approved By

签发日期: 2025年03月19日  
Signature Date

(检验检测专用章)  
Stamp of Inspection and Testing

# 检验检测报告

## Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2025) FZ01-01503Z

共6页第2页 Page No:6-2

| 序号 | 检验检测项目 |            | 技术要求                                                                                                                                | 单位    | 检验检测结果<br>1# |
|----|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1  | 使用说明   |            | 每件产品应标明: 制造者的名称和地址、产品名称、产品号型或规格(耐久性标签)、执行的产品标准、维护方法(耐久性标签)、纤维成分及含量(耐久性标签)、产品安全类别、使用和贮藏注意事项                                          | ——    | 符合要求         |
| 2  | 原材料    | 织物         | 按国家有关纺织织物标准选用符合本标准质量要求的材料                                                                                                           | ——    | 符合要求         |
|    |        | 缝线         | 应采用与所用面辅料性能相适宜的缝线; 绣花线的缩率应与面料相适应; 钉扣线与扣的色泽相适宜。特殊设计除外。                                                                               |       |              |
|    |        | 钮扣、拉链及其他附件 | 采用适合所用面料的钮扣、拉链及其他附件。钮扣表面光洁、无缺损, 附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、顺滑流畅。镶嵌件、烫件应牢固, 不易脱落。<br>注: 可触及锐利尖端和锐利边缘是指在正常穿着条件下, 成品上可能对人体皮肤造成伤害的锐利尖端和边缘。 |       |              |
| 3  | 色差     |            | 同件成品之间、同批次不同件成品之间色差不低于 3-4 级                                                                                                        | ——    | 符合要求         |
| 4  | 外观疵点   |            | 成品各部位的疵点允许存在程度按 FZ/T82006-2018 中表 2 规定。只允许一种允许存在程度内的疵点。未列入本标准的疵点按其形态, 参照表 2 相似疵点执行。                                                 | ——    | 符合要求         |
| 5  | 整烫     |            | 外观整洁、无线头                                                                                                                            | ——    | 符合要求         |
|    |        |            | 各部位熨烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光及死痕                                                                                                             |       |              |
| 6  | 针距密度   | 明暗线        | 明线: 不少于 9, 暗线: 不少于 12 (特殊设计除外)                                                                                                      | 针/3cm | 暗线 10 “—”    |
| 7  | 缝制规定   |            | 各部位缝制应平服, 线路顺直、整齐、牢固, 针迹均匀, 上下线松紧适宜, 无跳线、断线, 起止针处须回针缉牢。绗缝针迹密度由生产企业按用途或用户要求确定。                                                       | ——    | 符合要求         |
|    |        |            | 装饰物(绣花、镶嵌等)应牢固、平服。                                                                                                                  |       |              |

注: “—”表示轻缺陷, “△”表示重缺陷, “×”表示严重缺陷

| 外观质量单件评定规则                                                |      | 缺陷数统计    | 被测样品序号 |  | 1# |
|-----------------------------------------------------------|------|----------|--------|--|----|
| 合格品: 严重缺陷数=0, 重缺陷数=0, 轻缺陷数≤4<br>或严重缺陷数=0, 重缺陷数≤1, 轻缺陷数≤2  | 缺陷分类 |          | 严重缺陷   |  | 0  |
|                                                           |      |          | 重缺陷    |  | 0  |
|                                                           |      |          | 轻缺陷    |  | 1  |
| 一等品: 严重缺陷数=0, 重缺陷数=0, 轻缺陷数≤3 或<br>严重缺陷数=0, 重缺陷数≤1, 轻缺陷数≤1 |      | 外观质量单件评定 |        |  | 合格 |
| 优等品: 严重缺陷数=0, 重缺陷数=0, 轻缺陷数≤2                              |      |          |        |  |    |

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号：NZJ（2025）FZ01-01503Z

共6页第3页 Page No:6-3

| 序号 | 检验检测项目  |        | 技术要求<br>(合格品、C类)                                                                                                                                    | 单位    | 检验检测结果             | 单项评价 |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|
| 8  | 纤维含量    |        | 聚酯纤维 100                                                                                                                                            | %     | 聚酯纤维 100<br>(衬布除外) | 合格   |
| 9  | 甲醛含量    |        | ≤300                                                                                                                                                | mg/kg | 未检出<br>(检出限：20)    | 合格   |
| 10 | pH 值    |        | 4.0~9.0                                                                                                                                             | ——    | 5.7                | 合格   |
| 11 | 耐水色牢度   | 变色     | ≥3                                                                                                                                                  | 级     | 4-5                | 合格   |
|    |         | 沾色（聚酯） | ≥3                                                                                                                                                  |       | 4-5                |      |
|    |         | 沾色（棉）  | ≥3                                                                                                                                                  |       | 4-5                |      |
| 12 | 耐酸汗渍色牢度 | 变色     | ≥3                                                                                                                                                  | 级     | 4-5                | 合格   |
|    |         | 沾色（聚酯） | ≥3                                                                                                                                                  |       | 4-5                |      |
|    |         | 沾色（棉）  | ≥3                                                                                                                                                  |       | 4-5                |      |
| 13 | 耐碱汗渍色牢度 | 变色     | ≥3                                                                                                                                                  | 级     | 4-5                | 合格   |
|    |         | 沾色（聚酯） | ≥3                                                                                                                                                  |       | 4-5                |      |
|    |         | 沾色（棉）  | ≥3                                                                                                                                                  |       | 4-5                |      |
| 14 | 耐摩擦色牢度  | 干摩     | ≥3                                                                                                                                                  | 级     | 4-5                | 合格   |
|    |         | 湿摩     | ≥3（深色 2-3）                                                                                                                                          |       | 4-5（深色）            |      |
| 15 | 耐光色牢度   | 变色     | ≥3                                                                                                                                                  | 级     | 符合 3               | 合格   |
| 16 | 异味      |        | 无                                                                                                                                                   | ——    | 无                  | 合格   |
| 17 | 洗后外观    | 整体外观   | 面料不允许允许破洞、填充物不允许出现缩团等明显外观变化；粘合，复合、涂层、印花部位面料不允许起泡，脱落裂开；绣花部位面料不允许明显起皱，贴花部位不允许脱开等；里料不允许外露；边饰等不可出现凌乱现象；包缝线不可脱落、缝纫线不可开线，绣花线迹不可明显松弛等；钮扣、饰品等附件不允许破损、脱落和锈蚀等 | ——    | 符合要求               | 合格   |
|    |         | 变色等级   | ≥3                                                                                                                                                  | 级     | 4                  |      |



检验检测报告  
Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2025) FZ01-01503Z

共6页第4页 Page No:6-4

| 序号 | 检验检测项目 | 技术要求                            | 单位 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|----|--------|---------------------------------|----|--------|------|
| 18 | 附件锐利性  | 婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘 | —— | 符合要求   | 合格   |



检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2025) FZ01-01503Z

共6页第5页 Page No:6-5

| 序号                      | 检验检测项目     |                           | 技 术 要 求 | 单位    | 检验检测结果 | 单项评价 |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------|-------|--------|------|
| 19                      | 可分解致癌芳香胺染料 | 4-氨基联苯                    | ≤20     | mg/kg | 未检出    | 合格   |
|                         |            | 联苯胺                       | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 4-氯邻甲苯胺                   | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 2-萘胺                      | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 邻氨基偶氮甲苯                   | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 对氯苯胺                      | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 2, 4-二氨基苯甲醚               | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 4, 4′ -二氨基二苯甲烷            | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 3, 3′ -二氯联苯胺              | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 3, 3′ -二甲氧基联苯胺            | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 3, 3′ -二甲基联苯胺             | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 3, 3′ -二甲基-4, 4′ -二氨基二苯甲烷 | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 2-甲氧基-5-甲基苯胺              | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 4, 4′ -亚甲基-二-（2-氯苯胺）      | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 4, 4′ -二氨基二苯醚             | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 4, 4′ -二氨基二苯硫醚            | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 邻甲苯胺                      | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 2, 4-二氨基甲苯                | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 2, 4, 5-三甲基苯胺             | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 邻氨基苯甲醚                    | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 2, 4-二甲基苯胺                | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 2, 6-二甲基苯胺                | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 5-硝基-邻甲苯胺                 | ≤20     |       | 未检出    |      |
|                         |            | 4-氨基偶氮苯                   | ≤20     |       | 未检出    |      |
| 可分解致癌芳香胺染料检出限均为 5 mg/kg |            |                           |         |       |        |      |
| 备注：——                   |            |                           |         |       |        |      |



# 检验检测报告

## Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2025)FZ01-01503Z

共6页第6页 Page No:6-6

nqi NANJING INSTITUTE OF SUPERVISION  
& TESTING ON PRODUCT QUALITY

nqi NANJING INSTITUTE OF SUPERVISION  
& TESTING ON PRODUCT QUALITY

nqi



nqi NANJING INSTITUTE OF SUPERVISION  
& TESTING ON PRODUCT QUALITY

nqi NANJING INSTITUTE OF SUPERVISION  
& TESTING ON PRODUCT QUALITY

nqi NANJING INSTITUTE OF SUPERVISION  
& TESTING ON PRODUCT QUALITY

nqi NANJING INSTITUTE OF SUPERVISION  
& TESTING ON PRODUCT QUALITY

nqi

## 注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的数据负责，并对委托方所提供的样品和技术资料保密；
- 2、本检验检测报告无编制或主检、审核、批准人的签字，或涂改、未加盖本机构检验检测专用章无效；未加盖资质认定标志的检验检测报告中的相关数据、结果，仅作为科研、教学或内部质量控制之用；
- 3、不得部分复制本检验检测报告，或复制的检验检测报告未加盖本机构检验检测专用章无效；
- 4、非监督类检验检测报告，生产方的相关信息由委托方提供并对其真实性负责；
- 5、送样委托检验检测报告，本机构所出具的检验检测结果仅对来样负责；
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到本检验检测报告的15-90天内领取，逾期本机构将按本机构规定处理；
- 7、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理；  
若对监督抽查检验检测结果存有异议，按任务下达部门规定处理；
- 8、未经本机构书面同意，不得擅自使用本检验检测报告中的信息进行宣传。

本机构实验场所：

- 1、地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号 邮编：210019  
电话：400-863-6677、025-85416425、86673778、86673779
- 2、地址：江苏省南京市玄武区红山路168号  
邮编：210028 电话：025-52366666
- 3、地址：江苏省南京市玄武区碑亭巷51-1号  
邮编：210018 电话：025-86670096
- 4、地址：江苏省南京市栖霞区恒广路1号  
邮编：210046 电话：025-86674170
- 5、地址：江苏省南京市雨花台区宁双路28号  
邮编：210012 电话：025-52366811
- 6、地址：江苏省南京市江宁区诚信大道1828号  
邮编：211102 电话：025-87120110
- 7、地址：江苏省南京市江宁区水阁路8号  
邮编：211106 电话：025-84983013
- 8、地址：江苏省南京市六合区天圣路150号  
邮编：210048 电话：025-57098118
- 9、地址：广东省深圳市罗湖区水贝一路金展珠宝广场19F  
邮编：518020 电话：0755-25624467
- 10、地址：广东省深圳市龙岗区布澜路31号李朗珠宝产业园A4栋14楼  
邮编：518112 电话：0755-28468081
- 11、地址：浙江省诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场D1406、D1407、D1408号  
邮编：311800 电话：0575-87097909



微信公众号：南京质检院

客服电话：400-863-6677

行风监督电话：025-86673830

门户网站：www.njqj.org.cn