



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0160

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2025)FZ01-01103Z



产品名称

Product

领带 (款号: K20D11000000)

受检单位

Organization to be
Inspected

生产单位

Manufacturer

嵊州京都服饰有限公司

委托单位

Consignor

江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司

检验检测类别

Classification of Test

委托检验



南京市产品质量监督检验院
南京市质量发展与先进技术应用研究院
江苏省户外运动用品及场所设施质量检验检测中心

检 验 检 测 报 告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2025)FZ01-01103Z

共9页第1页 Page No:9-1

样品名称 Sample Name	领带 (款号: K20D11000000)				
规格型号 Specifications	---	商 标 Trademark	---		
生产日期\批号 Producing Date\Batch No.	---\---	样品等级 Grade	合格品 B类		
抽样地点 Sampling Location	---	样品来源\状态 Sample Source\ Condition	送样\符合检验要求		
委托单位\地址\电话 Applicant Unit\Add\Tel.	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司\南京市玄武区长江路190号\-				
受检单位\地址\电话 Unit being tested\Add\Tel.	---\---\---				
生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel.	嵊州京都服饰有限公司\浙江省绍兴市嵊州市金雅利路28号\13758540306				
任务来源 Task Source	委托				
抽样日期 Sampling Date	---	抽样人员 Sampling Staff	---	抽样基数 Sampling Amount	---
样品数量 Sample Quantity	3个 其中备样量: ---	检查封样人员 Checking and Sealing Staff	---	样品到达日期 Samples Arrival Date	2025-02-26
抽样单\委托书编号 Sampling Document\Applicant No.	2508176	封样状态 Sealing State	---	检验检测日期 Test Date	2025-02-26~2025-03-11
检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis	GB/T 23314-2021 《领带》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分: 纺织品和服装》				
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分: 纺织品和服装》、GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准规定的B类产品 and GB/T 23314-2021 《领带》标准规定的合格品要求。本检验检测报告仅对来样负责。 -----				
备 注 Remarks	检验检测地点: 江苏省南京市玄武区红山路168号。				

编 制:
Composed By

黄国良

审 核:
Checked By

朱晓晓



朱晓晓

签发日期:
Signature Date

2025年03月11日

(检验检测专用章)
Stamp of Inspection and Testing

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2025) FZ01-01103Z

共9页第2页 Page No:9-2

序号	检 验 检 测 项 目			技 术 要 求		单位	检验检测结果 1#	
1	使用说明			每件产品应注明制造者的名称和地址、产品名称、规格（成品规格标注为全长×大头宽，单位为 cm）、纤维成分及含量、维护方法、洗涤方法、使用和贮藏条件的注意事项、产品执行标准、安全类别		——	符合要求	
2	原 材 料	面料		应采用符合本标准质量要求的面料		——	符合要求	
		辅 料	衬布	应采用与所用面料的尺寸变化率、厚度相适宜的衬布，其质量应符合相关标准的要求				
			缝线	应采用适合所用面料质 量的缝线，其色泽应与面料底色相适宜。钉布袷用线应与布袷底色相适宜，钉商标用线应与商标底色相适宜，特殊设计除外。绣花线的性能应与面料性能相适宜				
			附 件	总 则	所用附件应表面光洁、无毛刺、无缺损、无残疵、无可触及锐利尖端和锐利边缘。			
				结 托	形状为领带结形状，并应符合相关标准的要求。			
		结 片		为软质薄片，形状与结托形状配套，并应符合相关标准的要求。				
3	拼接		伸展形领带面料拼接允许三片两拼（分缝），拼接大头长不短于 1/2 全长。		——	符合要求		
			成品面料拼接成 45° 角，纱向一致					
4	色差		成品领带的部位划分见 GB/T23314-2021 图 2。其中 1 号部位色差不低于 4-5 级，2 号部位色差不低于 4 级。		——	符合要求		
5	外观疵点		各部位外观疵点允许存在程度按 GB/T23314-2021 中表 2 规定。各部位只允许一种允许存在程度内的疵点，本标准未列入的疵点，按其形态并参照表 2 相似疵点执行。		——	符合要求		
6	缝制与整烫		成品无抽丝、勾丝。		——	符合要求		
			成品两边顺直，平服，无链形。			符合要求		
			大头、小头翻正挑挺不露针迹。坐止口左右宽窄一致。大、小头直角边左右对称，左右长短误差不大于 0.2cm			符合要求		

检验检测报告
Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2025) FZ01-01103Z

共9页第3页 Page No:9-3

序号	检验检测项目		技术要求		单位	检验检测结果 1#
7	针距密度	平缝针	≥10	特殊设计除外	针/3cm	10
8	缝制与整烫		图案整体偏离规定位置不大于 0.2cm。拼接处分缝平服、无松紧、无跳针、无漏针。背面上缝线左右居中，且缝线末尾应留 15cm 及以上的藏线。拼接缝和后中缝的缝份不低于 0.8cm。绣花针迹整齐，不漏印记。成品整洁，1 号部位无污渍、无线头。烫熨平挺，无极光、无死褶、无水渍。商标左右居中，商标和耐久性标签位置端正、平服、牢固。布样端正、不弯拧，左右居中，不歪斜。成品包装中不应使用金属针等锐利物，成品上不应有断针类残留物。		——	符合要求

注：“一”表示轻缺陷，“△”表示重缺陷，“×”表示严重缺陷

外观质量单件评定规则 合格品：严重缺陷数=0，重缺陷数=0，轻缺陷数≤6 或 严重缺陷数=0，重缺陷数≤1，轻缺陷数≤3 一等品：严重缺陷数=0，重缺陷数=0，轻缺陷数≤4 优等品：严重缺陷数=0，重缺陷数=0，轻缺陷数≤2	缺陷数统计	被测样品序号	1#
		严重缺陷	0
		重缺陷	0
		轻缺陷	0
	单件评定		合格

检验检测报告
Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2025) FZ01-01103Z

共9页第4页 Page No:9-4

序号	检验检测项目		技术要求 (合格品、B类)	单位	检验检测结果 (主面料)	单项评价
9	纤维含量		聚酯纤维 100	%	主面料: 聚酯纤维 100 里料: 聚酯纤维 100	合格
10	甲醛含量		≤75	mg/kg	未检出 (检出限: 20)	合格
11	pH 值		4.0~8.5	——	6.4	合格
12	水洗尺寸变化	全长<100cm	<1.5	cm	-0.1	合格
13	洗后外观 (水洗)		成品经洗涤后不允许出现破损、脱、落、明显扭曲、变形和起泡, 变色不低于 4 级	——	符合要求	合格
14	耐皂洗色牢度	变色	≥3-4	级	4-5	合格
		沾色 (聚酯)	≥3		4-5	
		沾色 (棉)	≥3		4-5	
15	耐水色牢度	变色	≥3	级	4-5	合格
		沾色 (聚酯)	≥3		4-5	
		沾色 (棉)	≥3		4-5	

检验检测报告
Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2025) FZ01-01103Z

共9页第5页 Page No:9-5

序号	检验检测项目		技术要求 (合格品、B类)	单位	检验检测结果 (主面料)	单项评价
16	耐酸汗渍色牢度	变色	≥ 3	级	4-5	合格
		沾色(聚酯)	≥ 3		4-5	
		沾色(棉)	≥ 3		4-5	
17	耐碱汗渍色牢度	变色	≥ 3	级	4-5	合格
		沾色(聚酯)	≥ 3		4-5	
		沾色(棉)	≥ 3		4-5	
18	耐热压色牢度	变色	≥ 3	级	立即评定 4-5 调湿 4h 后评定 4-5	合格
		沾色	≥ 3		4-5	
19	耐摩擦色牢度	干摩	≥ 3	级	4-5	合格
		湿摩	≥ 3		4-5	
20	耐光色牢度	深色	≥ 3	级	符合 3	合格
21	异味		无	——	无	合格
22	保险扣		无损坏; 拉脱力 $\geq 15\text{N}$ 且 $\leq 25\text{N}$	——	无损坏; 拉脱力 22N	合格
23	附件锐利性		婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	——	符合要求	合格

检验检测报告
Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2025) FZ01-01103Z

共9页第6页 Page No:9-6

序号	检验检测项目	技术要求 (合格品、B类)	单位	检验检测结果 (里料)	单项评价
24	甲醛含量	≤75	mg/kg	未检出 (检出限: 20)	合格
25	pH 值	4.0~8.5	——	6.4	合格

检验检测报告
Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2025) FZ01-01103Z

共9页第7页 Page No:9-7

序号	检 验 检 测 项 目		技 术 要 求	单 位	检 验 检 测 结 果 (主面料)	单 项 评 价
26	可分解致 癌芳 香胺 染料	4-氨基联苯	≤20	mg/kg	未检出	合格
		联苯胺	≤20		未检出	
		4-氯邻甲苯胺	≤20		未检出	
		2-萘胺	≤20		未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	≤20		未检出	
		对氯苯胺	≤20		未检出	
		2, 4-二氨基苯甲醚	≤20		未检出	
		4, 4′ -二氨基二苯甲烷	≤20		未检出	
		3, 3′ -二氯联苯胺	≤20		未检出	
		3, 3′ -二甲氧基联苯胺	≤20		未检出	
		3, 3′ -二甲基联苯胺	≤20		未检出	
		3, 3′ -二甲基-4, 4′ -二 氨基二苯甲烷	≤20		未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20		未检出	
		4, 4′ -亚甲基-二-(2-氯 苯胺)	≤20		未检出	
		4, 4′ -二氨基二苯醚	≤20		未检出	
		4, 4′ -二氨基二苯硫醚	≤20		未检出	
		邻甲苯胺	≤20		未检出	
		2, 4-二氨基甲苯	≤20		未检出	
		2, 4, 5-三甲基苯胺	≤20		未检出	
		邻氨基苯甲醚	≤20		未检出	
		2, 4-二甲基苯胺	≤20		未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	≤20		未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	≤20		未检出	
		4-氨基偶氮苯	≤20		未检出	
可分解致癌芳香胺染料检出限均为 5 mg/kg						

检验检测报告
Inspection and Testing Report

序号	检 验 检 测 项 目		技 术 要 求	单 位	检 验 检 测 结 果 (里 料)	单 项 评 价
27	可分 解致 癌芳 香胺 染料	4-氨基联苯	≤20	mg/kg	未检出	合格
		联苯胺	≤20		未检出	
		4-氯邻甲苯胺	≤20		未检出	
		2-萘胺	≤20		未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	≤20		未检出	
		对氯苯胺	≤20		未检出	
		2, 4-二氨基苯甲醚	≤20		未检出	
		4, 4′ -二氨基二苯甲烷	≤20		未检出	
		3, 3′ -二氯联苯胺	≤20		未检出	
		3, 3′ -二甲氧基联苯胺	≤20		未检出	
		3, 3′ -二甲基联苯胺	≤20		未检出	
		3, 3′ -二甲基-4, 4′ -二 氨基二苯甲烷	≤20		未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20		未检出	
		4, 4′ -亚甲基-二-（2-氯 苯胺）	≤20		未检出	
		4, 4′ -二氨基二苯醚	≤20		未检出	
		4, 4′ -二氨基二苯硫醚	≤20		未检出	
		邻甲苯胺	≤20		未检出	
		2, 4-二氨基甲苯	≤20		未检出	
		2, 4, 5-三甲基苯胺	≤20		未检出	
		邻氨基苯甲醚	≤20		未检出	
		2, 4-二甲基苯胺	≤20		未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	≤20		未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	≤20		未检出	
		4-氨基偶氮苯	≤20		未检出	
可分解致癌芳香胺染料检出限均为 5 mg/kg						
备注： ——						

检 验 检 测 报 告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2025)FZ01-01103Z

共9页第9页 Page No:9-9



注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的数据负责，并对委托方所提供的样品和技术资料保密；
- 2、本检验检测报告无编制或主检、审核、批准人的签字，或涂改、未加盖本机构检验检测专用章无效；未加盖资质认定标志的检验检测报告中的相关数据、结果，仅作为科研、教学或内部质量控制之用；
- 3、不得部分复制本检验检测报告，或复制的检验检测报告未加盖本机构检验检测专用章无效；
- 4、非监督类检验检测报告，生产方的相关信息由委托方提供并对其真实性负责；
- 5、送样委托检验检测报告，本机构所出具的检验检测结果仅对来样负责；
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到本检验检测报告的15-90天内领取，逾期本机构将按本机构规定处理；
- 7、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理；
若对监督抽查检验检测结果存有异议，按任务下达部门规定处理；
- 8、未经本机构书面同意，不得擅自使用本检验检测报告中的信息进行宣传。

本机构实验场所：

- 1、地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号 邮编：210019
电话：400-863-6677、025-85416425、86673778、86673779
- 2、地址：江苏省南京市玄武区红山路168号
邮编：210028 电话：025-52366666
- 3、地址：江苏省南京市玄武区碑亭巷51-1号
邮编：210018 电话：025-86670096
- 4、地址：江苏省南京市栖霞区恒广路1号
邮编：210046 电话：025-86674170
- 5、地址：江苏省南京市雨花台区宁双路28号
邮编：210012 电话：025-52366811
- 6、地址：江苏省南京市江宁区诚信大道1828号
邮编：211102 电话：025-87120110
- 7、地址：江苏省南京市江宁区水阁路8号
邮编：211106 电话：025-84983013
- 8、地址：江苏省南京市六合区天圣路150号
邮编：210048 电话：025-57098118
- 9、地址：广东省深圳市罗湖区水贝一路金展珠宝广场19F
邮编：518020 电话：0755-25624467
- 10、地址：广东省深圳市龙岗区布澜路31号李朗珠宝产业园A4栋14楼
邮编：518112 电话：0755-28468081
- 11、地址：浙江省诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场D1406、D1407、D1408号
邮编：311800 电话：0575-87097909



微信公众号：南京质检院

客服电话：400-863-6677

行风监督电话：025-86673830

门户网站：www.njqj.org.cn